

Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/004455

International filing date: 14 March 2005 (14.03.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP
Number: 2004-091140
Filing date: 26 March 2004 (26.03.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 12 May 2005 (12.05.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b)



World Intellectual Property Organization (WIPO) - Geneva, Switzerland
Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) - Genève, Suisse

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

15. 3. 2005

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 4 年 3 月 2 6 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 4 - 0 9 1 1 4 0
Application Number:

パリ条約による外国への出願
に用いる優先権の主張の基礎
となる出願の国コードと出願
番号

The country code and number
of your priority application,
to be used for filing abroad
under the Paris Convention, is


J P 2 0 0 4 - 0 9 1 1 4 0

出 願 人 日本ゼオン株式会社
Applicant(s):

2 0 0 5 年 4 月 2 1 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小 川



【書類名】 特許願
【整理番号】 KP3613
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G03G 9/08
【発明者】
 【住所又は居所】 東京都千代田区丸ノ内二丁目 6 番 1 号 日本ゼオン株式会社内
 【氏名】 木所 広人
【特許出願人】
 【識別番号】 000229117
 【氏名又は名称】 日本ゼオン株式会社
【代理人】
 【識別番号】 100104684
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 関根 武
【選任した代理人】
 【識別番号】 100107939
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 大島 由美子
【選任した代理人】
 【識別番号】 100100413
 【弁理士】
 【氏名又は名称】 渡部 温
【手数料の表示】
 【予納台帳番号】 158194
 【納付金額】 21,000円
【提出物件の目録】
 【物件名】 特許請求の範囲 1
 【物件名】 明細書 1
 【物件名】 要約書 1
 【包括委任状番号】 0311359

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

少なくとも結着樹脂、着色剤及び離型剤からなる着色樹脂粒子と、外添剤とからなる静電荷像現像用トナーであって、

体積平均粒径 (D_v) が $4 \sim 10 \mu m$ であり、平均円形度が $0.930 \sim 0.995$ であり、

算術平均粗さ R_a が $0.05 \sim 0.3 \mu m$ であり、

十点平均粗さ R_z が $0.5 \sim 2.5 \mu m$ であり、

安息角が $10 \sim 35^\circ$ であり、

微小圧縮試験機で 5 秒間、 $1 mN/mm^2$ の圧力をかけた後の変形率が 20% 以下である、静電荷像現像用トナー。

【請求項 2】

温度 $23^\circ C$ 、湿度 50% の環境下に一昼夜放置した後の該静電荷像現像用トナーのゼータ電位の絶対値 (E_1) が $0 \sim 40 mV$ であり、該静電荷像現像用トナーを温度 $50^\circ C$ 、湿度 80% の環境下に 2 週間放置した後の静電荷像現像用トナーのゼータ電位の絶対値 (E_2) と E_1 との差が $5 mV$ 未満である、請求項 1 に記載の静電荷像現像用トナー。

【請求項 3】

離型剤が水酸基価 (a) が $0.01 \sim 3 mg KOH/g$ 以下の多官能エステル化合物であり、結着樹脂 100 重量部に対する離型剤の添加重量部 (b) と水酸基価 (a) との積が 0.05 より大きく 40 未満である、請求項 1 又は 2 に記載の静電荷像現像用トナー。

【請求項 4】

ガラス転移点が $50^\circ C$ 以上 $70^\circ C$ 未満である、請求項 1 ～ 3 のいずれか 1 項に記載の静電荷像現像用トナー。

【書類名】明細書

【発明の名称】静電荷像現像用トナー

【技術分野】

【0001】

本発明は、静電荷像現像用トナーに関し、更に詳細には、高速プリンターで使用してもオフセットバランス、保存性が良好であり、環境変動による画質低下が少なく、クリーニング性に優れる静電荷像現像用トナーに関する。

【背景技術】

【0002】

電子写真法とは、一般に、光導電性物質を利用し、種々の手段により感光体上に静電的潜像を形成し、次いで該潜像をトナーで現像して可視像とし、必要に応じて紙又はOHPシート等の転写材に、可視像となったトナーを転写した後、転写されたトナーを熱や圧力などにより転写材上に定着して印刷物を得る方法をいう。

【0003】

近年においては、画像形成装置の高機能化、カラー化が進んでおり、静電潜像をレーザーで形成する方法により高解像度と同時に高速化することが要請されている。このため、トナーに対しては高解像度化に対応できるように小粒径化、粒径分布のシャープ化の他に、高速機種に対応できる低温定着化が要求されている。また、カラートナーの場合、通常、黒トナーの着色剤として使用されるカーボンブラックと比較して、着色剤として使用される有機顔料自体の帯電性が高いため、感光体の表面に残留した転写残トナーを除去するクリーニング工程が重要となる。さらに、トナーを高温多湿地域で使用する場合は増えており、流動性や長期の保存安定性、帯電安定性が求められている。

【0004】

従来、トナーは、着色剤、離型剤及び帯電制御剤等を含有する熱可塑性樹脂を熔融混合して均一に分散した後、微粉碎装置により微粉碎し、得られた微粉碎物を分級機によって分級して製造される粉碎トナーが主として用いられてきた。

しかし、粉碎法によって製造されたトナーは、粒径を制御することが困難であり、分級操作をする必要があり、製造工程が複雑であった。また、粉碎して得られたトナーの表面には微粉が残留しているため、この微粉の影響による帯電量の変化によって画像濃度の低下が発生する。更に、低温で融解する離型剤成分を添加した場合、離型剤がトナー表面に露出するため、クリーニング性、保存性の良好なものを得るのが困難であるという問題がある。

【0005】

このような問題を解決するため、懸濁重合法をはじめとして、各種重合法によるトナー製造方法が提案されている。例えば、懸濁重合法では、重合性単量体、着色剤及び重合開始剤、更に必要に応じて架橋剤、帯電制御剤、その他添加剤を均一に溶解又は分散せしめて単量体組成物とした後、重合反応を行わせ所望の粒径を有するトナー粒子を得ている。重合法では、粒度分布が比較的狭い粒子を得ることができ、粒子内部に離型剤、着色剤や帯電制御剤を内包できるため、高温高湿下でも安定な帯電量を有するトナーが得られ易い。

【0006】

このような重合法トナーの例として、特許文献1には、 0.7 kg f/mm^2 以上の10%変位引張り強度を有する現像剤を用いた画像形成方法が開示されている。該特許文献に開示された実施例1のトナーは重合法で製造されているが、長期に保存した場合、保存性が低下するとともに、画質が低下する等の問題が発生する。

【0007】

また、一方では、高速機種に対応し、低温定着化を可能とするものが求められている。この目的を達成するため、コア層の外側に、コア層を構成する重合体のガラス転移温度より高いガラス転移温度を有する重合体層を形成させた、いわゆるコアシェル型のトナーが提案されている。このようなトナーとして、例えば、特許文献2には、少なくとも熱可塑

性樹脂及び着色剤を含有する熱溶融性芯剤と、その芯材の表面を被覆するように設けた外殻とにより構成され、熱可塑性樹脂のガラス転移点等を特定の範囲としたトナーが開示されている。該特許文献に開示されたトナーは、画像形成方法において高画質を維持することができることが開示されている。しかし、高速プリンターで使用した場合のオフセットバランス、保存性及び環境変動に伴う画質の安定性向上が求められている。

【0008】

一方、カラートナーによる画像形成においては、感光体に転写残トナーが存在していると、混色が発生するという問題がある。クリーニング性能については、画像形成装置（画像形成方法）やそれに使用されるトナーの面から様々な検討が行われている。例えば、クリーニングブレードを用いることにより、感光体に存在する転写残トナーをクリーニングする手段が知られている。しかしながら、このクリーニング手段は、印字速度の高速化に伴い、特に、長時間、高温高湿下で使用した場合に、クリーニング性能が低下するという問題がある。

【0009】

また、本出願人は、特許文献3に、体積平均粒径が $5 \sim 8 \mu\text{m}$ であり、粒径分布が $1.0 \sim 1.3$ であり、且つ粒子の絶対最大長を直径とした円の面積を粒子の実質投影面積で割って得られる平均球形度が $1.0 \sim 1.3$ である着色粒子と、外添剤とからなり、安息角が $40 \sim 50^\circ$ であり、ゆるみ見掛け比重が $0.3 \sim 0.4 \text{ g/cc}$ であるトナーを開示している。該特許文献に開示されたトナーは、長期間にわたって耐久印刷を行っても、転写材への転写性が良好であり、クリーニング不良の発生がなく、印字濃度の低下やかぶりの発生もなく、かつ解像度の高い優れた画像を得ることができる。しかしながら、更に、流動性及び保存性を向上させる必要があり、長期間、高温高湿下で使用した場合の環境安定性を向上させることが求められている。

【0010】

【特許文献1】特開平6-102699号公報

【特許文献2】特開平6-324526号公報

【特許文献3】特開2003-295516号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0011】

従って、本発明の目的は、高速プリンターで使用してもオフセットバランス、保存性が良好であり、環境変動による画質低下の少なく、クリーニング性に優れる静電荷像現像用トナーを提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0012】

本発明者らは、上記目的を達成すべく鋭意検討した結果、少なくとも結着樹脂、着色剤及び離型剤からなる着色樹脂粒子と、外添剤とからなる静電荷像現像用トナーにおいて、着色樹脂粒子の体積平均粒径及び平均円形度を特定の範囲とし、算術平均粗さ R_a 、十点平均粗さ R_z 、安息角及び微小圧縮試験で圧力をかけた後の変形率を特定の範囲としたトナーによって上記目的を達成し得るという知見を得た。

【0013】

本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、少なくとも結着樹脂、着色剤及び離型剤からなる着色樹脂粒子と、外添剤とからなる静電荷像現像用トナーであって、体積平均粒径(D_v)が $4 \sim 10 \mu\text{m}$ であり、平均円形度が $0.930 \sim 0.995$ であり、

算術平均粗さ R_a が $0.05 \sim 0.3 \mu\text{m}$ であり、十点平均粗さ R_z が $0.5 \sim 2.5 \mu\text{m}$ であり、安息角が $10 \sim 35^\circ$ であり、微小圧縮試験機で5秒間、 1 mN/mm^2 の圧力をかけた後の変形率が20%以下である、静電荷像現像用トナーを提供するものである。

上記静電荷像現像用トナーは、高速プリンターで使用してもオフセットバランス、保存性が良好であり、環境変動による画質低下の少なく、クリーニング性に優れる。

【発明の効果】**【0014】**

本発明により、画像再現性、環境安定性に優れ、高温高湿下で安定した画像濃度を有する静電荷像現像用トナーが提供される。

【発明を実施するための最良の形態】**【0015】**

以下、本発明の静電荷像現像用トナーについて説明する。

本発明の静電荷像現像用トナーは、着色樹脂粒子と外添剤とからなる。本発明では、通常、外添剤は着色樹脂粒子に付着しているか、部分的に埋め込まれている。また、外添剤は、その一部が着色樹脂粒子から脱落していても構わない。

本発明のトナーを構成する着色樹脂粒子は、少なくとも結着樹脂、着色剤及び離型剤からなる粒子であり、その他、帯電制御剤を含有していることが好ましく、必要に応じて磁性材料等を含有してもよい。

【0016】

結着樹脂の具体例としては、ポリスチレン、スチレン-アクリル酸エステル共重合体、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂等の従来からトナーに広く用いられている樹脂を挙げることができる。

【0017】

着色剤としては、カーボンブラック、チタンブラック、磁性粉、オイルブラック、チタンホワイトの他、あらゆる着色剤および染料を用いることができる。黒色のカーボンブラックは、一次粒径が20～40nmであるものが好適に用いられる。粒径がこの範囲にあることにより、カーボンブラックを静電荷像現像用トナー中に均一に分散でき、かぶりも少なくなるので好ましい。

【0018】

フルカラートナーを得る場合は、通常、イエロー着色剤、マゼンタ着色剤およびシアン着色剤を使用する。

イエロー着色剤としては、例えば、アゾ系着色剤、縮合多環系着色剤等の化合物が用いられる。具体的にはC. I. ピグメントイエロー3、12、13、14、15、17、62、65、73、74、83、90、93、97、120、138、155、180、181、185および186等が挙げられる。

マゼンタ着色剤としては、例えば、アゾ系着色剤、縮合多環系着色剤等の化合物が用いられる。具体的にはC. I. ピグメントレッド31、48、57、58、60、63、64、68、81、83、87、88、89、90、112、114、122、123、144、146、149、150、163、170、184、185、187、202、206、207、209、251、C. I. ピグメントバイオレット19等が挙げられる。

シアン着色剤としては、例えば、銅フタロシアニン化合物およびその誘導体、アントラキノン化合物等が利用できる。具体的にはC. I. ピグメントブルー2、3、6、15、15:1、15:2、15:3、15:4、16、17、および60等が挙げられる。

着色剤の量は、結着樹脂100重量部に対して、好ましくは1～10重量部である。

【0019】

帯電制御剤としては、従来からトナーに用いられている帯電制御剤を何ら制限なく用いることができるが、帯電制御樹脂を含有させることが好ましい。その理由として、帯電制御樹脂は結着樹脂との相溶性が高く、無色であり高速でのカラー連続印刷においても帯電性が安定したトナーを得ることができるからである。帯電制御樹脂は、正帯電制御樹脂として特開昭63-60458号公報、特開平3-175456号公報、特開平3-243954号公報、特開平11-15192号公報などの記載に準じて製造される4級アンモニウム（塩）基含有共重合体、負帯電制御樹脂として特開平1-217464号公報、特開平3-15858号公報などの記載に準じて製造されるスルホン酸（塩）基含有共重合体等を用いることができる。結着樹脂として、スチレン-アクリル酸エステル共重合体を用いた場合、スチレン系の帯電制御樹脂を用いると相溶性が良好であるので好ましい。

これらの共重合体に含有される4級アンモニウム(塩)基またはスルホン酸(塩)基等の官能基を有する単量体単位の割合は、帯電制御樹脂の重量に対し、好ましくは1~12重量%であり、更に好ましくは2~8重量%である。含有量がこの範囲にあると、静電荷像現像用トナーの帯電量を制御し易く、かぶりの発生を少なくすることができる。

【0020】

帯電制御樹脂としては、重量平均分子量が2000~50000のものが好ましく、4000~40000のものが更に好ましく、6000~35000のものが最も好ましい。帯電制御樹脂の重量平均分子量が上記範囲にあると、オフセットの発生や、定着性の低下を抑制することができる。

帯電制御樹脂のガラス転移温度は、好ましくは40~80℃であり、更に好ましくは45~75℃であり、最も好ましくは45~70℃である。ガラス転移温度がこの範囲にあると、トナーの保存性と定着性とをバランス良く向上させることができる。

上述した帯電制御剤の量は、結着樹脂100重量部に対して、通常0.1~10重量部であり、好ましくは1~6重量部である。

【0021】

離型剤としては、例えば、低分子量ポリエチレン、低分子量ポリプロピレン、低分子量ポリブチレンなどのポリオレフィンワックス類；キャンデリラ、カルナウバ、ライス、木ロウ、ホホバなどの植物系天然ワックス；パラフィン、マイクロクリスタリン、ペトロラタムなどの石油系ワックスおよびその変性ワックス；フィッシュアトロブシワックスなどの合成ワックス；ペンタエリスリトールテトラミリステート、ペンタエリスリトールテトラパルミテート、ジペンタエリスリトールヘキサパルミテートなどの多官能エステル化合物；などが挙げられる。

離型剤は1種あるいは2種以上を組み合わせ使用することができる。

【0022】

上記離型剤の中でも、合成ワックス及び多官能エステル化合物が好ましい。これらの中でも、示差走査熱量計により測定されるDSC曲線において、昇温時の吸熱ピーク温度が好ましくは30~150℃、更に好ましくは40~100℃、最も好ましくは50~80℃の範囲にある多官能エステル化合物が、定着時の定着-剥離性バランスに優れるトナーが得られるので好ましい。特に、分子量が1000以上であり、25℃でスチレン100重量部に対し5重量部以上溶解し、酸価が10mg KOH/g以下であるものは定着温度低下に顕著な効果を示すので更に好ましい。このような多官能エステル化合物としてはジペンタエリスリトールヘキサパルミテート及びペンタエリスリトールテトラミリステートが特に好ましい。吸熱ピーク温度とは、ASTM D3418-82によって測定される値を意味する。

【0023】

離型剤の水酸基価は、好ましくは0.01~3mg KOH/gであり、更に好ましくは0.01~2mg KOH/gである。離型剤の水酸基価がこの範囲にあると、かぶりの発生を抑制できる。

離型剤の量は、結着樹脂100重量部に対して、通常、3~20重量部であり、好ましくは5~15重量部である。

また、結着樹脂100重量部に対する離型剤の添加重量部をbとし、離型剤の水酸基価(mg KOH/g)をaとしたとき、aとbとの積(a×b)は0.05より大きく40未満であることが好ましく、0.05より大きく20未満であることが更に好ましい。aとbとの積がこの範囲にあると、かぶりの発生を抑制できる。

【0024】

着色樹脂粒子は、粒子の内部(コア層)と外部(シェル層)に異なる二つの重合体を組み合わせ得られる、所謂コアシェル型(または、「カプセル型」ともいう。)の粒子とすることが好ましい。コアシェル型粒子では、内部(コア層)の低軟化点物質をそれより高い軟化点を有する物質で被覆することにより、定着温度の低温化と保存時の凝集防止とのバランスを取ることができるので好ましい。

通常、このコアシェル型粒子のコア層は前記結着樹脂及び着色剤で構成され、必要に応じて帯電制御剤、離型剤が含有され、シェル層は結着樹脂のみで構成される。また、コア層を構成する結着樹脂のガラス転移温度は、シェル層を構成する結着樹脂のガラス転移温度よりも低いことが好ましい。

【0025】

コアシェル型粒子のコア層とシェル層との重量比率は特に限定されないが、通常 $80/20 \sim 99.9/0.1$ で使用される。

シェル層の割合を上記割合にすることにより、トナーの保存性と低温での定着性を兼備することができる。

【0026】

コアシェル型粒子のシェル層の平均厚みは、通常 $0.001 \sim 0.1 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.003 \sim 0.08 \mu\text{m}$ 、より好ましくは $0.005 \sim 0.05 \mu\text{m}$ であると考えられる。シェル層の平均厚みがこの範囲にあると、定着性及び保存性が向上するので好ましい。なお、コアシェル型の着色樹脂粒子を形成するコア粒子はすべての表面がシェル層で覆われている必要はなく、コア粒子の表面の一部がシェル層で覆われていればよい。

コアシェル型粒子のコア粒子径およびシェル層の厚みは、電子顕微鏡により観察できる場合は、その観察写真から無作為に選択した粒子の大きさおよびシェル厚みを直接測ることにより得ることができ、電子顕微鏡でコアとシェルとを観察することが困難な場合は、コア粒子の粒径およびトナー製造時に用いたシェルを形成する単量体の量から算定することができる。

【0027】

次に、本発明の静電荷像現像用トナーを構成する外添剤について説明する。

本発明の静電荷像現像用トナーを構成する外添剤は、一次粒子の体積平均粒径が $5 \sim 18 \text{ nm}$ 、好ましくは $7 \sim 16 \text{ nm}$ のシリカ微粒子 (A) を含有する。好ましい外添剤は、一次粒子の体積平均粒径が $0.1 \sim 1 \mu\text{m}$ 、好ましくは $0.2 \sim 0.8 \mu\text{m}$ である有機微粒子 (C-1) 又は無機微粒子 (C-2) を更に含有するものである。より好ましい外添剤は、一次粒子の体積平均粒径が $20 \sim 60 \text{ nm}$ 、好ましくは $25 \sim 50 \text{ nm}$ のシリカ微粒子 (B) を更に含有するものである。着色樹脂粒子の表面に外添剤を付着または一部埋め込ませることによって、粒子の帯電性、流動性、保存性等を調整することができる。

【0028】

シリカ微粒子 (A) 又はシリカ微粒子 (B) の体積平均粒径が、それぞれ上記範囲にあると、感光体のフィルミングの発生を抑制し、流動性が低下することを抑制してかすれの発生を抑制することができる。

有機微粒子 (C-1) 又は無機微粒子 (C-2) の体積平均粒径が上記範囲にあると、研磨性の低下及び流動性の低下を抑制することができる。

【0029】

また、シリカ微粒子 (A) の窒素吸着による BET 比表面積は、好ましくは $10 \sim 80 \text{ m}^2/\text{g}$ であり、更に好ましくは $20 \sim 60 \text{ m}^2/\text{g}$ である。BET 比表面積が上記範囲にあると、カスレの発生や耐久性の低下を抑制できるので好ましい。

シリカ微粒子 (B) の窒素吸着による BET 比表面積は、好ましくは $150 \sim 300 \text{ m}^2/\text{g}$ であり、更に好ましくは $170 \sim 280 \text{ m}^2/\text{g}$ である。BET 比表面積が上記範囲にあると、カスレのない静電荷像現像用トナーを得ることができる。

なお、窒素吸着による BET 比表面積は、ASTM D3037-81 に準じ、BET 法で測定される値である。

【0030】

上記シリカ微粒子 (A) 及びシリカ微粒子 (B) は、特に限定されないが、疎水化処理されていることが好ましい。疎水化処理されたシリカ微粒子は一般にも市販されているが、その他、シランカップリング剤やシリコンオイル等で疎水化処理して得ることもできる。

疎水化処理の方法としては、この微粒子を高速で攪拌しながら、処理剤であるシリコー

ンオイル等を滴下又は噴霧する方法、処理剤を溶解して攪拌している有機溶媒中に微粒子を添加混合した後、熱処理する方法等が挙げられる。前者の場合、処理剤は有機溶媒等で希釈して用いてもよい。

疎水化の程度はメタノール法で測定される疎水化度が20～90%であることが好ましく、40～80%であることが更に好ましい。疎水化度がこの範囲にあると、高温高湿下で吸湿し難く、十分な研磨性を得ることができる。

【0031】

有機微粒子(C-1)としては特に限定されないが、粒子同士のブロッキングを抑制するという点から、微粒子を構成する化合物のガラス転移温度又は融点が、通常80～250℃、好ましくは90～200℃である。有機微粒子を構成する化合物として、メタクリル酸メチル重合体、スチレン-メタクリル酸メチル共重合体等が挙げられる。また、粒子の絶対最大長を直径とした円の面積(S_c)を粒子の実質投影面積(S_r)で割った球形度(S_c/S_r)は、特に限定されないが、通常1～1.3、好ましくは1～1.2である。球形度がこの範囲にあると、点社製の低下を抑制できる。

【0032】

無機微粒子(C-2)としては、上述したシリカ微粒子(A)及び(B)以外のシリカ、酸化チタン、酸化アルミニウム、酸化亜鉛、酸化錫、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、またそれらに錫やアンチモンを表面処理することによって導電性を付与したものなどが挙げられる。

【0033】

シリカ微粒子(A)の添加量は特に限定されないが、着色樹脂粒子100重量部に対して、通常0.1～3重量部であり、好ましくは0.2～2重量部である。シリカ微粒子(A)の添加量がこの範囲にあると、カスレの発生及びかぶりの発生を抑制できる。

シリカ微粒子(B)の添加量は特に限定されないが、着色樹脂粒子100重量部に対して、通常0.1～2重量部であり、好ましくは0.2～1.5重量部である。シリカ微粒子(B)の添加量がこの範囲にあると、フィルミングの発生及びカスレの発生を抑制できる。

有機微粒子(C-1)及び無機微粒子(C-2)の添加量は特に限定されないが、着色樹脂粒子100重量部に対して、通常0.1～2重量部であり、好ましくは0.2～1重量部である。有機微粒子(C-1)又は無機微粒子(C-2)の添加量がこの範囲にあると、フィルミングの発生及びカスレの発生を抑制できる。

【0034】

本発明の静電荷像現像用トナーにおいては、外添剤として、上述したシリカ微粒子(A)、シリカ微粒子(B)、有機微粒子(C-1)及び無機微粒子(C-2)以外に、静電荷像現像用トナーに通常に用いられる外添剤を含有してもよい。

【0035】

本発明の静電荷像現像用トナーは、体積平均粒径 D_v が4～10 μm であり、好ましくは5～8 μm である。 D_v が4 μm 未満であると静電荷像現像用トナーの流動性が小さくなり、かぶりが発生する。一方、10 μm を超えると、画像再現性及びドット再現性が低下する。

【0036】

本発明の静電荷像現像用トナーは、その体積平均粒径(D_v)と個数平均粒径(D_p)との比(D_v/D_p)が、好ましくは1.0～1.3であり、更に好ましくは1.0～1.2である。 D_v/D_p がこの範囲にあると、かぶりの発生を抑制することができる。

【0037】

本発明の静電荷像現像用トナーは、フロー式粒子像分析装置で測定される、その平均円形度が0.930～0.995であり、更に好ましくは0.950～0.995である。平均円形度が0.950未満であると、ドット再現性、クリーニング性が低下する。

転相乳化法、溶解懸濁法、重合法(懸濁重合法や乳化重合法)等を用いて静電荷像現像用トナーを製造することにより、この平均円形度を比較的容易に上記範囲とすることがで

きる。

【0038】

本発明において、円形度は、粒子像と同じ投影面積を有する円の周囲長と、粒子の投影像の周囲長との比として定義される。また、本発明における平均円形度は、粒子の形状を定量的に表現する簡便な方法として用いたものであり、トナーの凹凸の度合いを示す指標である。この平均円形度は、トナーが完全な球形の場合に1を示し、トナーの表面形状が凹凸になるほど小さな値となる。平均円形度 (C a) は、次式により求められた値である。

【0039】

【数1】

$$\text{平均円形度} = \left(\sum_{i=1}^n (C_i \times f_i) \right) / \sum_{i=1}^n (f_i)$$

【0040】

上記式において、nは円形度C_iを求めた粒子の個数である。

上記式においてC_iは0.6～400 μmの円相当径の粒子群の各粒子について測定された円周長を元に次式により算出された各粒子の円形度である。

円形度 (C_i) = 粒子の投影面積に等しい円の周囲長 / 粒子投影像の周囲長

上記式において、f_iは円形度C_iの粒子の頻度である。

静電荷像現像用トナーの円形度及び平均円形度は、シスメックス社製フロー式粒子像分析装置「FPIA-2100」又は「FPIA-2000」等を用いて測定することができる。

【0041】

本発明の静電荷像現像用トナーは、トナー表面の算術平均粗さR_aが0.05～0.3 μmであり、好ましくは0.1～0.25 μmである。算術平均粗さR_aが0.05 μm未満であると、オフセット発生温度が低下したり、クリーニング性が低下したりする。一方、0.3 μmを超えると、ドット再現性が低下し、定着温度が高くなる。

なお、本発明において、算術平均粗さR_aとは、JIS B 0601で規定され、粗さ曲線からその平均線の方に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線の方にX軸を、縦倍率の方にY軸を取り、粗さ曲線をy = f(x)で表したときに、次式により求められる値をμmで表したものをいい、後述の方法によって測定することができる。

【0042】

【数2】

$$R_a = \frac{1}{L} \int_0^L |f(x)| dx$$

【0043】

上記式において、Lは基準長さである。

本発明の静電荷像現像用トナーは、トナー表面の十点平均粗さR_zが0.5～2.5 μmであり、好ましくは0.5～2 μmである。十点平均粗さR_zが0.5 μm未満であると、保存性が低下したり、環境耐久性が低下したりする。一方、2.5 μmを超えると、

ドット再現性が低下し、定着温度が高くなる。

なお、本発明において、十点平均粗さ R_z とは、JIS B 0601で規定され、粗さ曲線からその平均線の方に基準長さだけ抜き取り、この抜き取り部分の平均線から縦倍率の方向に測定した、最も高い山頂から5番目までの山頂の標高の絶対値の平均値と、最も低い谷底から5番目までの谷底の標高の絶対値の平均値との和を求め、この値を μm で表したものをいい、後述の方法によって測定することができる。

【0044】

本発明の静電荷像現像用トナーは、安息角が $10 \sim 35^\circ$ であり、好ましくは $10 \sim 30^\circ$ である。この安息角はトナーの流動性を表す指標の一つであり、安息角が小さいほどトナーの流動性が高い（トナーのさらさら度合いが高い）ことを示す。安息角が 35° を超えると保存性が低下し、 10° 未満であるとクリーニング性が低下する。安息角は、例えば粉体計測機（ホソカワミクロン社製、商品名「パウダテスタPT-R」）を使用して測定することができる。

【0045】

本発明の静電荷像現像用トナーは、微小圧縮試験機で5秒間、 $1 mN/mm^2$ の圧力をかけた後の変形率が20%以下であり、好ましくは15%以下である。微小圧縮試験機で5秒間、 $1 mN/mm^2$ の圧力をかけた後の変形率が20%を超えると、保存性が低下する。

なお、上記変形率は、上部加圧圧子として材質ダイヤモンドの $50 \mu m$ 径の平面圧子、下部加圧圧子はSKS（合金工具鋼）平板を用い、温度 $25^\circ C$ 及び湿度50%の条件下で、トナー1粒子に対して加重を負荷させたときの圧縮変位を測定して求めることができる。

上記変化率は、例えば、島津製作所製、微小圧縮試験機「MCTM-200」、「MCTM-500」等を用いて測定することができる。

【0046】

本発明の静電荷像現像用トナーは、温度 $23^\circ C$ 、湿度50%の環境下に一昼夜放置した後のゼータ電位の絶対値（ E_1 ）が $0 \sim 40 mV$ であり、好ましくは $0 \sim 30 mV$ である。 E_1 がこの範囲にあると、かぶりの発生を抑制でき、画像濃度が高くなる。

また、本発明の静電荷像現像用トナーを温度 $50^\circ C$ 、湿度80%の環境下に2週間放置した後のゼータ電位の絶対値（ E_2 ）と E_1 との差は $5 mV$ 未満であり、好ましくは $3 mV$ 未満である。 E_2 と E_1 との差がこの範囲にあると、かぶりの発生を抑制できる。

【0047】

ゼータ電位は、例えばレーザードップラー法、別名電気泳動光散乱測定法により測定することができる。液体中に分散させた粒子が帯電している場合、その系に電場をかけると、粒子は電極に向かって移動するが、その移動速度は粒子の荷電に比例する。そのため、その粒子の移動速度を測定することによってゼータ電位を求めることができる。レーザードップラー法では、光や音波が動いている物体に当たって反射したり散乱すると、光や音波の周波数が物体の速度に比例して変化する、「ドップラー効果」を利用して粒子の泳動速度（移動速度）を求める。電気泳動している粒子にレーザー光を照射すると粒子からの散乱光は、ドップラー効果により周波数がシフトし、シフト量は粒子の泳動速度に比例することから、このシフト量を測定することにより粒子の泳動速度を求めることが可能である。

【0048】

ここで得られた泳動速度（ V ）と電場（ E ）から下記式（1）により電気移動度（ U ）が求められる。

$$U = V/E \quad (1)$$

ゼータ電位（ ζ ）は、電気移動度（ U ）から下記式（2）（Smoluchowskiの式）を用いて求めることができる。

$$\zeta = 4\pi\eta U/\epsilon \quad (2)$$

式（2）において、 η 及び ϵ は下記の通りである。

η : 溶媒の粘度

ϵ : 溶媒の誘電率

本発明においては、ゼータ電位を求めるために、エタノールとイオン交換水との混合液(50/50:容量基準、25℃)を用いる。 η は0.993 mPa、 ϵ は52.0である。

【0049】

ゼータ電位の値は、上述したように溶媒の粘度と誘電率との関数であり、溶媒中に存在するイオンや溶媒のpHの影響を受けやすいので、pH 6.5～7.5の範囲で測定する。ゼータ電位を測定するために用いられるイオン交換水は導電率が $10 \mu\text{S}/\text{cm}$ 以下のものが好ましく、 $1 \mu\text{S}/\text{cm}$ 以下のものが更に好ましい。静電荷像現像用トナーのゼータ電位を正確に測定するためには、静電荷像現像用トナーを測定溶媒と混合した際に表面に気泡が付着せず、静電荷像現像用トナーの表面を十分に濡らすことのできる溶媒が用いられる。静電荷像現像用トナーの表面に気泡が付着する場合は、溶媒との濡れ性を向上させるために静電荷像現像用トナーを溶媒に混合させた後、超音波処理してもよい。

【0050】

本発明の静電荷像現像用トナーは、ガラス転移温度が好ましくは50℃以上70℃未満であり、更に好ましくは53℃以上65℃未満である。ガラス転移温度がこの範囲にあると、オフセット発生温度を高くし、定着温度を低くすることができるので好ましい。

【0051】

本発明の静電荷像現像用トナーは、前述した範囲の特性を有するものを与えることができる方法であれば、その製造方法に特に制限はないが、重合法、特に懸濁重合法によって製造することが好ましい。

次に重合法により静電荷像現像用トナーを構成する着色樹脂粒子及び静電荷像現像用トナーを製造する方法について説明する。

本発明の静電荷像現像用トナーを構成する着色樹脂粒子は、例えば、結着樹脂の原料である重合性単量体に、架橋性単量体(比較的分子量の大きいもの)、着色剤、帯電制御剤、離型剤、連鎖移動剤及びその他の添加剤を溶解あるいは分散させ、分散安定化剤を含有する水系分散媒中で重合開始剤を添加して重合反応を行い、濾過、洗浄、脱水及び乾燥して製造することができる。本発明の静電荷像現像用トナーは、重合反応の際に、重合性単量体の種類及びその使用量比、架橋性単量体の種類及び量、連鎖移動剤の量、離型剤の水酸基価及び量、開始剤の種類及び量を制御する等して着色樹脂粒子を製造し、複数の粒子を併用した外添剤を添加することにより、算術平均粗さ R_a 、十点平均粗さ R_z 、安息角、変形率等の特性を規定の範囲にすることができる。

【0052】

重合性単量体としては、例えば、モノビニル単量体、架橋性単量体、マクロモノマー等を挙げるができる。この重合性単量体が重合され、結着樹脂成分となる。

モノビニル単量体としては、スチレン、ビニルトルエン、 α -メチルスチレン等の芳香族ビニル単量体；(メタ)アクリル酸；(メタ)アクリル酸メチル、(メタ)アクリル酸エチル、(メタ)アクリル酸プロピル、(メタ)アクリル酸ブチル、(メタ)アクリル酸2-エチルヘキシル、(メタ)アクリル酸シクロヘキシル、(メタ)アクリル酸イソボニル等の(メタ)アクリル系単量体；エチレン、プロピレン、ブチレン等のモノオレフィン単量体；等が挙げられる。

モノビニル単量体は、単独で用いても、複数の単量体を組み合わせて用いても良い。これらモノビニル単量体のうち、芳香族ビニル単量体単独、芳香族ビニル単量体と(メタ)アクリル系単量体との併用などが好適に用いられる。

【0053】

モノビニル単量体と共に、架橋性単量体を用いるとホットオフセットが有効に改善される。架橋性単量体は、2個以上のビニル基を有する単量体である。具体的には、ジビニルベンゼン、ジビニルナフタレン、エチレングリコールジメタクリレート、ペンタエリスリトールトリアリルエーテルやトリメチロールプロパントリアクリレート等を挙げるが

できる。これらの架橋性単量体は、それぞれ単独で、あるいは2種以上組み合わせて用いることができる。架橋性単量体の量は、モノビニル単量体100重量部当たり、通常10重量部以下、好ましくは、0.1~2重量部である。

【0054】

また、モノビニル単量体と共に、マクロモノマーを用いると、保存性と低温での定着性とのバランスが良好になるので好ましい。マクロモノマーは、分子鎖の末端に重合可能な炭素-炭素不飽和二重結合を有するもので、数平均分子量が、通常、1000~3000のオリゴマーまたはポリマーである。

マクロモノマーは、前記モノビニル単量体を重合して得られる重合体のガラス転移温度よりも、高いガラス転移温度を有する重合体を与えるものが好ましい。

マクロモノマーの量は、モノビニル単量体100重量部に対して、通常、0.01~10重量部、好ましくは0.03~5重量部、さらに好ましくは0.05~1重量部である。

【0055】

重合開始剤としては、例えば過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩；4,4'-アゾビス(4-シアノバレリク酸)、2,2'-アゾビス(2-メチル-N-(2-ヒドロキシエチル)プロピオンアミド)、2,2'-アゾビス(2-アミジノプロパン)ジヒドロクロライド、2,2'-アゾビス(2,4-ジメチルバレロニトリル)、2,2'-アゾビスイソブチロニトリル等のアゾ化合物；ジ-*tert*-ブチルパーオキシド、ベンゾイルパーオキシド、*tert*-ブチルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*tert*-ヘキシルパーオキシ-2-エチルヘキサノエート、*tert*-ブチルパーオキシピバレート、ジ-イソプロピルパーオキシジカーボネート、ジ-*tert*-ブチルパーオキシイソフタレート、*tert*-ブチルパーオキシイソブチレート等の過氧化物類等が挙げられる。また、上記重合開始剤と還元剤とを組み合わせたレッドックス開始剤を用いてもよい。

【0056】

重合性単量体の重合に用いられる重合開始剤の量は、重合性単量体100重量部に対して、好ましくは0.1~20重量部であり、更に好ましくは0.3~15重量部であり、最も好ましくは0.5~10重量部である。重合開始剤は、重合性単量体組成物中にあらかじめ添加しておいてもよいが、場合によっては、液滴形成後の水性分散媒中に添加してもよい。

【0057】

また、重合に際しては、水性分散媒中に分散安定化剤を含有させる。該分散安定化剤としては、例えば、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、リン酸カルシウム等の無機塩；酸化アルミニウム、酸化チタン等の無機酸化物、水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、水酸化第二鉄等の無機水酸化物等の無機化合物；ポリビニルアルコール、メチルセルロース、ゼラチン等の水溶性高分子；アニオン性界面活性剤、ノニオン性界面活性剤、両性界面活性剤等が挙げられる。上記分散安定化剤は1種又は2種以上を組み合わせて用いることができる。

【0058】

上記分散安定化剤の中でも、懸濁重合法においては、無機化合物、特に難水溶性の無機水酸化物のコロイドを含有する分散安定化剤は、静電荷像現像用トナーの粒径分布を狭くすることができ、分散安定化剤の洗浄後の残存量が少なく、かつ画像を鮮明に再現することができるので好ましい。

上記分散安定化剤の量は、重合性単量体100重量部に対して、好ましくは0.1~20重量部である。分散安定化剤の量がこの範囲にあると、十分な重合安定性を得られ、重合凝集物の生成が抑制されるので好ましい。

【0059】

また、重合に際しては、分子量調整剤を使用することが好ましい。該分子量調整剤としては、例えば*tert*-ドデシルメルカプタン、*n*-ドデシルメルカプタン、*n*-オクチルメルカプタン、2,2,4,6,6-ペンタメチルヘプタン-4-チオール等のメルカプタン

類等が挙げられる。上記の中でも、2, 2, 4, 6, 6-ペンタメチルヘプタン-4-チオールが好ましい。上記分子量調整剤は、重合開始前または重合途中に添加することができる。上記分子量調整剤の量は、重合性単量体100重量部に対して、好ましくは0.01~10重量部であり、更に好ましくは0.1~5重量部である。

【0060】

上述した、好ましいコアシェル型着色樹脂粒子を製造する方法としては特に制限はなく、従来公知の方法によって製造することができる。例えば、スプレイドライ法、界面反応法、in situ重合法、相分離法などの方法が挙げられる。具体的には、粉碎法、重合法、会合法又は転相乳化法により得られた着色樹脂粒子をコア粒子として、それに、シェル層を被覆することによりコアシェル型着色樹脂粒子が得られる。この製造方法の中でも、in situ重合法や相分離法が、製造効率の点から好ましい。

【0061】

in situ重合法によるコアシェル構造を有する着色樹脂粒子の製造方法を以下に説明する。

コア粒子が分散している水系分散媒体中に、シェルを形成するための重合性単量体（シェル用重合性単量体）と重合開始剤を添加し、重合することでコアシェル構造を有する着色樹脂粒子を得ることができる。

シェルを形成する具体的な方法としては、コア粒子を得るために行った重合反応の反応系にシェル用重合性単量体を添加して継続的に重合する方法、または別の反応系で得たコア粒子を仕込み、これにシェル用重合性単量体を添加して重合する方法などを挙げることができる。

シェル用重合性単量体は反応系中に一括して添加しても、またはプランジャポンプなどのポンプを使用して連続的もしくは断続的に添加してもよい。

【0062】

シェル用重合性単量体としては、スチレン、アクリロニトリル、メチルメタクリレートなどのガラス転移温度が80℃を超える重合体を形成する単量体をそれぞれ単独で、あるいは2種以上組み合わせて使用することができる。また、上記単量体に、メタクリル酸変性シリコンオイルを併用すると、保存性及びクリーニング性が向上するので好ましい。メタクリル酸変性シリコンオイルとは、ジメチルポリシロキサンの特長を生かし、そのメチル基の一部にメタクリル酸を結合させたものである。

【0063】

シェル用重合性単量体を添加する際に、水溶性の重合開始剤を添加することがコアシェル構造を有する着色樹脂粒子を得やすくなるので好ましい。シェル用重合性単量体の添加の際に水溶性重合開始剤を添加すると、シェル用重合性単量体が行ったコア粒子の外表面近傍に水溶性重合開始剤が移動し、コア粒子表面に重合体（シェル）を形成しやすくなると考えられる。

【0064】

水溶性重合開始剤としては、過硫酸カリウム、過硫酸アンモニウム等の過硫酸塩；2, 2'-アゾビス（2-メチル-N-（2-ヒドロキシエチル）プロピオンアミド）、2, 2'-アゾビス-（2-メチル-N-（1, 1-ビス（ヒドロキシメチル）2-ヒドロキシエチル）プロピオンアミド）等のアゾ系開始剤などを挙げることができる。水溶性重合開始剤の量は、シェル用重合性単量体100重量部に対して、通常、0.1~30重量部、好ましくは1~20重量部である。

【0065】

重合の際の温度は、好ましくは50℃以上であり、更に好ましくは60~95℃である。また、反応時間は好ましくは1~20時間であり、更に好ましくは2~10時間である。重合終了後に、常法に従い、濾過、洗浄、脱水および乾燥の操作を、必要に応じて数回繰り返すことが好ましい。

【0066】

重合によって得られる着色樹脂粒子の水分散液は、分散安定化剤として無機水酸化物等

の無機化合物を使用した場合は、酸又はアルカリを添加して、分散安定化剤を水に溶解して、除去することが好ましい。分散安定化剤として、難水溶性無機水酸化物のコロイドを使用した場合には、酸を添加して、水分散液のpHを6.5以下に調整することが好ましい。添加する酸としては、硫酸、塩酸、硝酸などの無機酸、蟻酸、酢酸などの有機酸を用いることができるが、除去効率の大きいことや製造設備への負担が小さいことから、特に硫酸が好適である。

水系分散媒中から着色樹脂粒子を濾過脱水する方法は特に制限されない。例えば、遠心濾過法、真空濾過法、加圧濾過法などを挙げることができる。これらのうち遠心濾過法が好適である。

【0067】

本発明の静電荷像現像用トナーは、着色樹脂粒子及び外添剤、また必要に応じてその他の微粒子をヘンシェルミキサー等の高速攪拌機を用いて混合することにより得られる。

【実施例】

【0068】

以下、本発明を実施例により更に詳細に説明する。なお、本発明の範囲は、かかる実施例に限定されないことはいうまでもない。なお、以下の実施例において、部および%は、特に断りのない限り重量部又は重量%を表す。

【0069】

本実施例では、以下の方法で静電荷像現像用トナーの評価を行った。

(1) 体積平均粒径及び粒径分布

静電荷像現像用トナーの体積平均粒径(D_v)及び粒径分布、すなわち体積平均粒径と個数平均粒径(D_p)との比(D_v/D_p)は、マルチサイザー(ベックマン・コールター社製)により測定した。マルチサイザーによる体積平均粒径及び粒径分布の測定は、アパーチャー径: $100\mu\text{m}$ 、媒体: イソトンII、濃度: 10%、測定粒子個数: 100000個の条件により実施した。

(2) 平均円形度

20mgの静電荷像現像用トナーに、分散媒として0.1%ドデシルスルホン酸ナトリウム(アニオン系界面活性剤)水溶液を $100\mu\text{l}$ 加えてなじませた後、イオン交換水10mlを加えて攪拌し、超音波分散機で60W、30分間分散処理を行った。測定時のトナー濃度を3000~10000個/ μl となるように調整し、 $1\mu\text{m}$ 以上の円相当径のトナー粒子1000~10000個についてシスメックス社製フロー式粒子像分析装置「FPIA-2100」を用いて測定した。測定値から平均円形度を求めた。

【0070】

(3) 算術平均粗さ R_a 及び十点平均粗さ R_z

静電荷像現像用トナーを基板上に載せ、余剰の静電荷像現像用トナーをブローで除去した。基板上の静電荷像現像用トナーから体積平均粒径に近い粒径を有するものを選び出して、バイオレットカラーレーザー顕微鏡(キーエンス社製、機種名「VK-9500」)を用いて、静電荷像現像用トナーの粒子表面 $4\mu\text{m}$ について、粗さ曲線を測定した。測定は、レンズ倍率150倍、光学ズーム20倍、ピッチ $0.05\mu\text{m}$ 、曲率 0.08mm 以上カットオフの条件で行い、三次元表面形状解析ソフトウェア(三谷商事社製、商品名「SurftopEye」)を用いて、算術平均粗さ R_a 及び十点平均粗さ R_z を求めた。5個のトナー粒子について、それぞれ R_a 及び R_z を求め、その平均値を R_a 値及び R_z 値とした。

【0071】

(4) 安息角

粉体計測器(ホソカワミクロン社製、商品名「パウダテストPTR」)を用い、この計測器のスタンドに、サンプルロートを設置し、更に目開き60メッシュの標準篩を重ね、固定した後、サンプルロートを振動させ、サンプルロートを通じて、直径8cmの円形テーブル上に静電荷像現像用トナーを落下させ、静電荷像現像用トナーの山を形成させた。次いで、山の稜線と水平線との角度をレーザー光で測定し、安息角とした。なお、振動は

静電荷像現像用トナーの山が崩れない程度に振動幅を調整して静電荷像現像用トナーの落下速度を調整した。

【0072】

(5) 微小圧縮変形率

静電荷像現像用トナーを基板上に載せ、余剰の静電荷像現像用トナーをブローで除去した。温度 25℃、湿度 50% の環境下にて、微小圧縮試験器（島津製作所社製、機種名「MCTM-500」）を用いて、粒径が $a \mu\text{m}$ のトナーに対して、 1 mN/mm^2 の圧力を 5 秒間かけた後の押し込み深さを 5 回測定した。5 回の測定のうち、数値が最小と最大となる 2 点を除外した残りの 3 点の平均値を、その静電荷像現像用トナー押し込み深さ $b \mu\text{m}$ とした。静電荷像現像用トナー粒子 1 個当たりの微小圧縮変形率は、下記式から算出した。

$$\text{微小圧縮変形率 (\%)} = b / a \times 100$$

同様の測定を、合計 10 個の静電荷像現像用トナー粒子について行い、その 10 個の平均値を微小圧縮変形率とした。

【0073】

(6) ゼータ電位

温度 23℃、湿度 50% の環境下に一昼夜放置した後の静電荷像現像用トナー 30 g に、エタノール/イオン交換水（導電率： $0.8 \mu\text{S/cm}$ ）= 50/50 vol 溶媒を加えて 100 g とした後、超音波分散機で 5 分間分散させた。次いで、25℃ の温度でゼータ電位測定機（マルバーン社製、商品名「ゼータサイザー 3000 HS」）を用いて測定を行った。

静電荷像現像用トナーを上記溶媒に分散した直後の測定値を E1 とした。また静電荷像現像用トナーを温度 50℃、湿度 80% で 2 週間放置した後に、上記 E1 と同様にしてゼータ電位を測定し、この値を E2 とした。

【0074】

(7) ガラス転移点

JIS K7121 の方法に従い、示差走査熱量分析（セイコーインスツルメンツ社製、製品名「RDC-220」）を用いて測定を行った。静電荷像現像トナーを 6~8 mg 秤量し、試料用容器に入れ、窒素雰囲気下で -10℃ から 130℃ まで 10℃/分の割合で昇温して、DSC 曲線を得た。この DSC 曲線から、最も低いガラス転移温度を求め、静電荷像現像用トナーのガラス転移点とした。

【0075】

(8) 定着温度

市販の非磁性一成分現像方式のプリンター（28 枚機）の定着ロール部の温度を変化できるように改造したプリンターを用いて、定着試験を行った。定着試験は、改造プリンターの定着ロールの温度を 5℃ ずつ変化させて、それぞれの温度での現像剤の定着率を測定し、温度一定着率の関係を求めることにより行った。定着率は、改造プリンターで印刷した試験用紙におけるベタ領域の、テープ剥離操作前後の画像濃度の比率から計算した。すなわち、テープ剥離前の画像濃度を ID 前、テープ剥離後の画像濃度を ID 後とすると、定着率は、下記式から算出することができる。

$$\text{定着率 (\%)} = (\text{ID 後} / \text{ID 前}) \times 100$$

なお、テープ剥離操作とは、試験用紙の測定部分に粘着テープ（住友スリーエム社製スコッチメンディングテープ 810-3-18）を貼り、一定圧で付着させ、次いで、一定速度で紙に沿った方向に粘着テープを剥離する一連の操作のことを意味する。また、画像濃度は、マクベス社製反射式画像濃度測定機を用いて測定した。定着試験において、定着率が 80% 以上になる定着ロールの最低温度をトナーの定着温度とした。この定着温度が低い方が、より高速での印刷に用いることができるのでトナーとして優れている。

【0076】

(9) ホットオフセット発生温度

(8) の定着温度の測定と同様にして、定着ロールの温度を 5℃ ずつ変化させて印字し

、定着ロール上にトナーが残留して汚れが発生する最低温度をホットオフセット発生温度とした。このホットオフセット発生温度が高い方が、より高速での印刷に用いることができるのでトナーとして優れている。

【0077】

(10) 印字濃度

市販の非磁性一成分現像方式のプリンター（28枚機）に印字用紙をセットし、このプリンターの現像装置に静電荷像現像用トナーを入れ、現像ロール上に供給される静電荷像現像用トナー量が 0.45 mg/cm^2 となる一点に設定して、温度 23°C 、湿度 50% の（N/N）環境下で一昼夜放置した後、 5% 印字濃度で初期から連続印字を行い、10枚目印字時にベタ印字を行い、マクベス式反射型画像濃度測定機を用いて、印字濃度を測定した。同様に、静電荷像現像用トナーを、温度 50°C 、湿度 80% の環境下で2週間放置した後、静電荷像現像用トナーを現像装置に入れて、同様にして印字濃度を測定した。

【0078】

(11) 環境安定性

(10) で用いたプリンターを用いて、温度 23°C 、湿度 50% の（N/N）環境、温度 35°C 、湿度 80% の（H/H）環境の各環境下で一昼夜放置後、 5% 濃度で連続印字を行い、500枚毎に、ベタ印字及び白ベタ印字を行った。

印字濃度は、(9) と同様にしてベタ印字したものについて測定した。

また、白ベタ印字後に、感光体上にある静電荷像現像用カラートナーを粘着テープ（住友スリーエム社製、スコッチメンディングテープ810-3-18）に付着させ、それを新しい印字用紙に貼り付けた。次に、その粘着テープを貼り付けた印字用紙の色調（B）を、分光色差計（日本電色社製、機種名「SE2000」）で測定した。同様にして、粘着テープだけを貼り付けた印字用紙の色調（A）を測定し、それぞれの色調を $L^*a^*b^*$ 空間の座標として表し、その2つの色調から色差 ΔE^* を算出して、かぶり値を測定した。このかぶり値が小さい方が、かぶりが少ないことを示す。

環境安定性の評価は、上記ベタ印字を行った際の印字濃度が 1.3 以上で、かつ白ベタ印字を行った際のかぶり値が 1% 以下である画質を維持できる連続印字枚数を10000枚まで調べた。なお、表中に10000枚以上とあるのは、10000枚で、上記基準を満たしたことを示す。

【0079】

(12) 保存性

静電荷像現像用トナー約 20 g を精秤してを密閉可能な容器に入れて密閉した後、温度 50°C の環境下で2週間保存した後に取り出して、目開き $500\text{ }\mu\text{m}$ の篩いの上に行うだけ構造を破壊しないように、容器内から静電荷像現像用トナーを取り出し、かつ注意深く篩上に移す。この篩を(4) で用いた粉体測定機の振動幅を 1.0 mm に設定して、30秒間振動した後、篩い上に残った静電荷像現像用トナーの重量を測定し、これを凝集したトナーの重量とした。最初に容器に入れた静電荷像現像用トナーの重量に対する凝集トナーの重量の割合（重量%）を算出した。1サンプルにつき3回測定し、その平均値を保存性の指標とした。なお、トナーの保存性（重量%）は、数値が小さい方が優れたものである。

【0080】

(13) クリーニング性

市販の非磁性一成分現像方式のプリンター（28枚機）を改造し、クリーニングブレードを取り付け、これに転写材としてコピー用紙をセットして、このプリンターの現像装置に評価する静電荷像現像用トナーを入れ、温度 23°C 及び湿度 50% の（N/N）環境下で一昼夜放置後、初期から 5% 濃度で連続連続印字を行い、500枚毎に感光体及び帯電ロールを観察して、クリーニング不良による筋が発生する枚数を10000枚まで調べた。なお、表中に10000枚以上とあるのは、10000枚印字しても、筋が発生しなかったことを示す。

【0081】

製造例 1

温度計、窒素導入管、攪拌機および冷却管を取り付けた4つ口フラスコに、ジペンタエリスリトール（広栄化学社製、商品名「D-PE」）100部及びミリスチン酸567部を加え、窒素気流下、220℃で反応水を留去しつつ、15時間常圧で反応させた。得られた粗生成物625部にトルエン187部、n-プロパノール31部及び8%水酸化カリウム水溶液100部を加え、70℃で30分間攪拌した。攪拌後、30分間静置して、分離した油層部及び水層部のうち、水層部を除去した。次いで、得られた粗生成物100部に対して、イオン交換水20部を添加して、70℃で30分間攪拌した後、30分間静置して水層部を除去して水洗を行った。水層部のpHが中性になるまで、水洗を4回繰り返した。分離した油層部から、180℃、1kPaの減圧条件下で、トルエン及びn-プロパノールを留去した後、濾過を行い、離型剤（ジペンタエリスリトールヘキサミリスレート、水酸基価：2.9mg KOH/g）を得た。40℃でのトルエンへの溶解度は30重量%であった。

次いで、40℃に加熱したトルエンに、上記のジペンタエリスリトールヘキサミリスレートを溶解して20重量%の溶液とした後、5℃まで冷却して、再結晶化させた。温度を5℃に維持したままで、再結晶成分を濾紙で濾過し、濾紙上の再結晶成分を50℃で24時間真空乾燥して離型剤としてのエステル化合物を得た。エステル化合物の40℃でのトルエンへの溶解度は20重量%であった。エステル化合物の40℃でのトルエンへの溶解度は30重量%であった。また、水酸基価は0.6mg KOH/gであった。

【0082】

実施例 1

スチレン80.5部、n-ブチルアクリレート19.5部、ポリメタクリル酸エステルマクロモノマー（東亜合成化学工業社製、商品名「AA6」）0.5部、ジビニルベンゼン0.6部、t-ドデシルメルカプタン1.2部、及びマゼンタ顔料（クライアント社製、商品名「C. I. ピグメンレッド122」）7部を、メディア型湿式粉碎器（浅田鉄工社製、商品名「ピコミル」）を用いて湿式粉碎を行い、2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸2%を重合してなる帯電制御樹脂（数平均分子量：7000、重量平均分子量：22000、 $M_w/M_n=3.1$ ）6部、及び製造例1で得られたエステル化合物10部を添加し、混合、溶解して、コア用重合性単量体組成物を得た。

【0083】

上記とは別途に、イオン交換水250部に塩化マグネシウム10.2部を溶解した塩化マグネシウム水溶液に、イオン交換水50部に水酸化ナトリウム6.2部を溶解した水酸化ナトリウム水溶液を攪拌しつつ徐々に添加し、水酸化マグネシウムコロイド分散液を調製した。

一方、メチルメタクリレート1.0部、ライトアクリレートPTMG-250（共栄化学社）0.5、メタクリル酸変性シリコンオイル（信越化学工業社製、「X-22-2404」）0.5部及び水65部を混合して、シェル用重合性単量体の水分散液を得た。

【0084】

上述のようにして得られた水酸化マグネシウムコロイド分散液に、室温で、上述のようにして得られたコア用重合性単量体組成物を投入し、液滴が安定するまで攪拌を行った。液滴が安定した後、t-ブチルパーオキシ-イソブチレート（日本油脂社製、商品名「パーブチルIB」）6部を添加した後、エバラマイルダー（荏原製作所社製、型番「MDN303V型」）を用いて、15000rpmの回転数で30分間高剪断攪拌して、更に小さいコア用重合性単量体混合物の液滴を形成させた。

コア用重合性単量体組成物の液滴が分散した水酸化マグネシウムコロイド分散液を、攪拌翼を装着した反応器に入れ、昇温を開始し、85℃で温度が一定となるように制御した。重合転化率がほぼ100%に達した後、前記シェル用重合性単量体の水分散液に水溶性開始剤（和光純薬社製、商品名「VA-086」=2, 2'-アゾビス（2-メチル-N-（2-ヒドロキシエチル）-プロピオンアミド））0.3部を溶解し、それを反応器に添加

した。4時間重合を継続した後、反応を停止し、コアシェル型の重合体粒子の水分散液を得た。

【0085】

得られた重合体粒子着色粒子の水分散液を、室温で攪拌しながら、硫酸により洗浄（25℃、10分間）して、系のpHを4.5以下にした。この水分散液を濾過脱水した後、乾燥して、着色樹脂粒子を得た。得られた着色樹脂粒子100部に、外添剤として体積平均粒径0.35 μ mのコア層がポリスチレンでシェル層がポリメタクリル酸メチルの有機微粒子0.5部を添加し、ヘンシェルミキサーを用いて5分間、回転数1400rpm、混合機内温度55℃で攪拌し、さらに、攪拌機のジャケットを水冷しながら体積平均粒径が12nmのシリカ（日本アエロジル社製、商品名「RX-200」）0.8部、体積平均粒径が40nmのシリカ（日本アエロジル社製、商品名「RX-50」）1.0部を添加し、回転数1400rpmで10分間攪拌し、静電荷像現像用トナーを調製した。得られた静電荷像現像用トナーの特性及び画像等の評価を上述のようにして行った。その結果を表1に示す。

【0086】

実施例2

ポリメタクリル酸エステルマクロモノマーの量を1.5部に代え、シェル用重合性単量体の組成を、ライトアクリレートPTMG-250（共栄社化学社）0.5部及びメタクリル酸変性シリコンオイル（信越化学工業社製、「X-22-2404」）0.5部及び水65部とした以外が、実施例1と同様に操作を行い、静電荷像現像用トナーを得た。得られた静電荷像現像用トナーの特性及び画像等の評価を実施例1と同様にして行った。その結果を表1に示す。

【0087】

比較例1

スチレン82%、アクリル酸ブチル11%及び2-アクリルアミド-2-メチルプロパンスルホン酸7%を重合してなる帯電制御樹脂（重量平均分子量：20000、ガラス転移温度62℃）100部に、メチルエチルケトン24部、メタノール6部を分散させ、冷却しながらロールにて混練した。帯電制御樹脂がロールに巻き付いたところで、マゼンタ顔料（クライアント社製、商品名「C. I. ピグメントレッド122」）100重量部を徐々に添加して、1時間混練を行い、帯電制御樹脂組成物を製造した。この時、ロール間隙は、初期1mmであり、その後徐々に間隙を広げ、最後は3mmまで広げ、有機溶剤（メチルエチルケトン/メタノール=4/1混合溶剤）は、帯電制御樹脂の混練状態に合わせ何回か追加した。帯電制御樹脂組成物の一部を取り出した後、トルエンを加えて溶解させ、トルエンの帯電制御樹脂組成物の5%溶液にした。ガラス板上に間隙が30 μ mのドクターブレードで混合溶液を塗布、乾燥させ、シートを作製した。

【0088】

スチレン80部、n-ブチルアクリレート20部、ジビニルベンゼン0.6部及びポリメタクリル酸エステルマクロモノマー（東亜合成化学工業社製、商品名「AA6」、T_g=94℃）0.25部からなるコア用重合性単量体、上記帯電制御樹脂組成物12部、t-ブチルメチルエーテル1部、及び製造例1で得られたエステル化合物10部を室温下、ビーズミルで分散させ、コア用重合性単量体組成物を得た。

【0089】

上記とは別途に、イオン交換水250部に塩化マグネシウム16.0部を溶解した水溶液に、イオン交換水50部に水酸化ナトリウム9.7部を溶解した水溶液を攪拌下で徐々に添加して、水酸化マグネシウムコロイドの分散液を調製した。

一方、メチルメタクリレート2部と水65部を超音波乳化機にて微分散化処理して、シェル用重合性単量体の水分散液を得た。

【0090】

上述のようにして得られた水酸化マグネシウムコロイド分散液に、コア用重合性単量体組成物を投入し、液滴が安定するまで攪拌し、そこにt-ブチルパーオキシ-2-エチル

ヘキサノエート（日本油脂社製、商品名「イパーブチルO」）5部を添加した後、1500 rpmで回転するエバマイルダー（荏原製作所社製、商品名「MDN303V」）を総滞留時間3秒で通過させ、通過させた分散液を、インナーノズルを経て、元の攪拌槽内に噴出速度0.5 m/sで戻し循環させ単量体組成物の液滴を形成させた。なお、インナーノズル先端が攪拌槽中の分散液面下50 mmに位置するように調整し、循環回数10回で液滴を形成させた。エバマイルダーの周囲には冷却用ジャケットが取り付けられてあり、約15℃の冷却水を流通させた。

【0091】

上記コア用単量体組成物が分散されて液滴が形成された水酸化マグネシウムコロイド分散液に四ホウ酸ナトリウム十水和物を1部添加し、攪拌翼を装着した反応器に入れ、85℃で重合反応を開始させ、重合転化率がほぼ100%に達した後、前記シェル用重合性単量体の水分散液に水溶性開始剤（和光純薬社製、商品名「VA-086」=2, 2'-アゾビス（2-メチル-N（2-ヒドロキシエチル）-プロピオンアミド））0.2部を溶解し、それを反応器に添加した。4時間重合を継続した後、反応を停止し、コアシェル型着色粒子の水分散液を得た。上記により得た着色粒子の水分散液を攪拌しながら、硫酸により洗浄（25℃、10分間）して、系のpHを4以下にした。この水分散液を濾過脱水した後、新たにイオン交換水500部を加えて再スラリー化し水洗浄を行った。

その後、再度、脱水と水洗浄を数回繰り返して、固形分を濾過分離した後、乾燥機にて45℃で2昼夜乾燥を行い、コアシェル型の重合体粒子の水分散液を得た。

【0092】

得られたコアシェル型重合体粒子100部に、外添剤として疎水化度65%で体積平均粒径7 nmのシリカ（日本アエロジル社製、商品名「RX-300」）0.5部、疎水化度64%で体積平均粒径40 nmのシリカ（日本アエロジル社製、商品名「RX-50」）2.0部及び体積平均粒径0.3 μmのキューブ状の炭酸カルシウム（丸尾カルシウム社製、商品名「CUBE-03BHS」）0.3部を添加し、ヘンシェルミキサーを用いて10分間、回転数1400 rpmで混合し、静電荷像現像用トナーを得た。得られた静電荷像現像用トナーの特性及び画像等の評価を実施例1と同様にして行った。その結果を表1に示す。

【0093】

比較例2

ビスフェノールAのプロピレンオキサイド付加物367.5 g、ビスフェノールAのエチレンオキサイド付加物146.4 g、テレフタル酸126.0 g、ドデセニル無水コハク酸40.2 g、無水トリメリット酸77.7 gをガラス製2リットルの4つ口フラスコに入れ、温度計、ステンレス製攪拌棒、流下式コンデンサー、及び窒素導入管を取り付け、マントルヒーター中で、窒素気流下にて220℃にて反応せしめた。重合度は、ASTME28-67に準拠した軟化点より追跡を行い、軟化点が110℃に達したとき、反応を終了し、樹脂Aを得た。

スチレン65.0部、2-エチルヘキシルアクリレート35.0部、ジビニルベンゼン0.9部、マゼンタ顔料（クライアント社製、商品名「C. I. ピグメンレッド122」）7.0部、帯電制御剤「BONTROL E-84」（保土ヶ谷化学工業社製）1.0部に、上述のようにして得られた樹脂A20.0部、2, 2'-アゾビスイソブチロニトリル3.5部を添加し、アトライター（三井三池化工機社製、商品名「MA-01SC型」）に投入し、10℃にて5時間分散し、重合性組成物を得た。次いで、2リットルのガラス製セパラブルフラスコに予め調製したリン酸三カルシウム4%の水性コロイド溶液560 gに、上述のようにして得られた重合性組成物240 gを添加し、TKホモミキサー（「M型」、特殊機化工業社製）を用いて、15℃にて回転数12000 rpmで5分間乳化分散させた。

【0094】

次に、4つ口のガラス製の蓋をし、還流冷却管、温度計、窒素導入管、ステンレススチール製攪拌棒を取り付け、電熱マントルヒーター中に設置した。窒素下にて攪拌を続けな

がら、85℃まで昇温し、10時間反応せしめた。冷却後、1N塩酸水溶液440mlにて分散媒を溶かし、濾過、水洗を経て、45℃にて12時間、20mmHgで減圧乾燥し、風力分級機にて分級し、平均粒径8 μ mの外殻が非晶質ポリエステルである着色樹脂粒子を得た。

【0095】

得られた着色樹脂粒子100重量部に、疎水性シリカ微粉末「アエロジルR-972」（日本アエロジル社製）0.4重量部を加えて混合し、静電荷像現像用トナーを得た。得られた静電荷像現像用トナーの特性及び画像等の評価を実施例1と同様にして行った。その結果を表1に示す。

【0096】

【表1】

	実施例1	実施例2	比較例1	比較例2
着色樹脂粒子特性				
体積平均粒径 (μ m)	6.7	6.8	7.4	8.0
粒径分布(Dv/Dp)	1.22	1.20	1.24	1.23
平均円形度	0.973	0.975	0.966	0.955
算術平均粗さR _a (μ m)	0.19	0.21	0.22	0.10
十点平均粗さR _z (μ m)	0.65	0.75	0.42	0.21
安息角 (°)	27	26	44	42
微小圧縮変形率 (%)	10	13	0.3	23
ゼータ電位 E1 (mV)	24.2	26.4	25.3	34.2
E2 (mV)	23.3	23.6	20.2	26.0
E1とE2との差 (mV)	0.90	2.80	5.10	8.20
離型剤の水酸基価 (a)	0.6	0.6	0.6	—
添加重量部 (b)	10	10	10	—
a × b	6	6	6	—
ガラス転移点	55.6	56.2	57.2	28.5
画質特性				
定着温度 (°C)	130	130	130	125
ホットオフセット発生温度 (°C)	200	200	190	170
印字濃度 初期	1.56	1.50	1.55	1.51
2週間後	1.43	1.40	1.30	1.20
環境耐久性 N/N	10000	10000	8500	8500
H/H	8500	8500	7000	6000
保存性 (%)	3	5	17	36
クリーニング性	10000	9500	9000	7000

【0097】

表1に記載の静電荷像現像用トナーの評価結果から、以下のことがわかる。

安息角が、本発明で規定する範囲外である、比較例1の静電荷像現像用トナー、及び安息角、十点平均粗さR_z及び微小圧縮変化率が本発明で規定する範囲外である、比較例2の静電荷像現像用トナーは、ホットオフセット発生温度が低く、印字濃度が、特に温度50℃、湿度80%の環境下で2週間放置した後の印字濃度が低く、環境耐久性が低く、保

存性が低下しており、クリーニング性が低下している。

これに対し、本発明の実施例 1 及び 2 の静電荷像現像用トナーは、定着温度が高く、ホットオフセット発生温度が高く、印字濃度が高く、環境耐久性、保存性及びクリーニング性が良好である。

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 高速プリンターで使用してもオフセットバランス、保存性が良好であり、環境変動による画質低下の少なく、クリーニング性に優れる静電荷像現像用トナーを提供すること。

【解決手段】 少なくとも結着樹脂、着色剤及び離型剤からなる着色樹脂粒子と、外添剤とからなる静電荷像現像用トナーであって、体積平均粒径 (D_v) が $4 \sim 10 \mu m$ であり、平均円形度が $0.950 \sim 0.995$ であり、算術平均粗さ R_a が $0.05 \sim 0.3 \mu m$ であり、十点平均粗さ R_z が $0.5 \sim 2.5 \mu m$ であり、安息角が $10 \sim 35^\circ$ であり、微小圧縮試験機で5秒間、 $1 mN/mm^2$ の圧力をかけた後の変形率が20%以下である、静電荷像現像用トナー。

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 4 - 0 9 1 1 4 0
受付番号	5 0 4 0 0 5 0 2 0 0 0
書類名	特許願
担当官	第二担当上席 0 0 9 1
作成日	平成 1 6 年 3 月 2 9 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】

平成 16 年 3 月 26 日

特願 2 0 0 4 - 0 9 1 1 4 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [0 0 0 2 2 9 1 1 7]

1. 変更年月日 1 9 9 0 年 8 月 2 2 日
[変更理由] 新規登録
住 所 東京都千代田区丸の内 2 丁目 6 番 1 号
氏 名 日本ゼオン株式会社
2. 変更年月日 2 0 0 5 年 4 月 1 日
[変更理由] 住所変更
住 所 東京都千代田区丸の内 一丁目 6 番 2 号
氏 名 日本ゼオン株式会社